



**KAINDL**

**BOARDS. FLOORS. IDEAS.**

# Lärche **Astig**

**Typische Merkmale** und Besonderheiten




**KAINDL**

**BOARDS. FLOORS. IDEAS.**

## Lärche **Astig**

Furnierstärke 0,8 mm



### **Gesunder Ast**

Querschnitt eines Triebes (Astes), der fest verwachsen mit der Holzbahn die Charakteristik der rustikalen Elemente einer Holzart prägt. Risse in den Ästen sind mit schwarzem Leim hinterlegt. Anzahl und Größe der Äste sind nur bedingt steuerbar. Durch optimale Vorbereitung der Furnierbahnen wird eine ausgewogene Durchmischung erreicht.



### **Ausfallast**

Durch Nachtrocknen des Holzes sowie durch Manipulation der Furniere können Äste aus den Blättern ausbrechen, es entsteht eine offene Stelle. Wir verleimen aus diesem Grund die Furniere mit schwarzem Leim, um wie bei den Rissen eine ästhetische Farbstellung mit Tiefenwirkung zu erreichen. Auf Wunsch kann auch transparenter Leim eingesetzt werden. Die Größe dieser offenen Stellen ist nicht definiert und kann selten auch mehrere Zentimeter im Durchmesser betragen.



### **Flügelast**

Besondere Form eines Astes, verläuft meist quer zur Strukturrichtung des Holzes.

## **Zusammenfassung**

Rustikale Holzbilder haben einen gemeinsamen Nenner – die Einzigartigkeit. Durch die besondere Beschaffenheit der Ausgangsmaterialien werden die oben aufgezähl-

ten, häufigen Merkmale noch ergänzt durch Wurmlöcher, mechanische Beschädigungen oder Farbveränderungen durch (entfernte) Metallteile im Holz und anderes.

Besteht der Kundenwunsch, einzelne Merkmale für die persönliche Gestaltung zu minimieren oder im Gegenteil zu maximieren, sprechen Sie bitte vor Auftragsertei-

lung mit ihrem Fachberater. Er wird Sie kompetent über die mögliche Umsetzung informieren.

Stand: November 2014  
M. Kaindl KG, 5071 Wals